

高濃度亜鉛末塗料

乾燥塗膜中
亜鉛末92%含有

SUPER ZINC スーパーzinC

亜鉛フレーク粉末仕様で
シルバー仕上り!!

✓ 長期間の優れた防錆力を発揮

乾燥塗膜中に92%含有された金属亜鉛末(フレーク粉末)が鉄と亜鉛の電気化学的な働きにより、優れた防錆力を発揮して亜鉛めっき面、鉄面を錆から守ります。

✓ 亜鉛100%でシルバー仕上り

グレー色の球形亜鉛粉末を研磨加工し、亜鉛末そのものに光沢を持たせたフレーク粉末を使用している為、亜鉛100%でシルバー色の仕上りが可能です。

✓ 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修

屋外暴露による経年変化は、溶融亜鉛めっきと調和のとれた同一色になります。

いつまでたっても補修箇所は目立ちません。

✓ タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ

一液性のエポキシ樹脂をベースとしており、速乾タイプで指触乾燥20~30分(20°C)完全乾燥24時間。塗布時のタレもなく作業性は抜群です。

✓ 上塗り可能で作業性が広がります

鉄の地肌に直接塗ることで、防錆効果を発揮しますので下塗りプライマーは一切不要です。

そのままの仕上り色でもOKですし、上塗りが必要な場合にも対応できます。

使用用途

- 亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修。
- めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪の薄物への亜鉛めっきの代替。
あるいは、鉄塔、船舶、橋梁、電気設備などの古くなってしまった錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
- 鉄鋼材の長期的防錆に。



荷姿・入れ目・塗面積



エアゾール製品

手軽で誰でも使えるエアゾール缶は、通常サイズの420ml入りとミニサイズの80ml入りをラインナップ。

製品名	容量	数量(ケース)	塗面積
スーパーzinクスプレー	420ml	24本入	0.8m ²
スーパーzinクスプレーミニ	80ml	12本入	0.2m ²

※塗面積は推奨膜厚80μ時理論値。

ハケ塗り用製品

0.1Kg入りから20Kg入りまで。
エアレス、ディッピング、ハケ塗りなど。
塗装用途や塗装面積に合わせてお選びいただけます。



製品名	容量	数量(ケース)	塗面積
スーパーzinクミニ	0.1Kg	12缶入	0.3m ²
スーパーzinク	1Kg	12缶入	2.2m ²
スーパーzinク	5Kg	2缶入	11.0m ²
スーパーzinク	20Kg	石油缶	44.0m ²

※塗面積は推奨膜厚80μ時理論値。

ハケ塗り専用うすめ液

製品名	容量	数量(ケース)
スーパーzinクうすめ液	1L	10缶入
スーパーzinクうすめ液	3L	4缶入
スーパーzinクうすめ液	16L	石油缶

高濃度亜鉛末塗料

SUPER ZINC スーパーzinC

乾燥塗膜中
亜鉛末含有量
92%

上塗り
OK

第4類
第一石油類

乾燥時間
20~30分

RoHS
対応製品

成分表(wt%)

	エアゾール状態	乾燥塗膜状態
エアゾールスプレー	亜鉛末(フレーク粉末)	34.2
	エポキシ樹脂	3.0
	添加剤	0.1
	溶剤	23.2
	噴射剤(DME)	39.5
	計	100.0
		100.0

	塗料状態	乾燥塗膜状態
ハケ塗り用	亜鉛末(球形粉末)	30.0
	亜鉛末(フレーク粉末)	33.0
	エポキシ樹脂	5.0
	添加剤	0.8
	溶剤	31.2
	計	100.0
		100.0

性状

項目	性状
色	シルバー
密度(20°C)	1.25±0.1(エアゾール) 1.8±0.1(ハケ塗り)
加熱残分(%)	61.7±3.0(エアゾール) 68.8±3.0(ハケ塗り)
乾燥時間	20~30分(指触乾燥)
塗布量(g/m ²)	500(ハケ塗装2回塗)
推奨膜厚(μ)	80(2回塗)

エアゾール組成

	容量	重量
塗料原液	186ml	233g
噴射剤(DME)	234ml	152g
合計	420ml	385g

*エアゾールスプレー1本で約0.8m²塗装出来ます。(膜厚80μ時の理論値)

塗料試験成績表

(1)JISK5600による (2)試験片は塗ってから7日間置いた後試験する

項目	規格	JIS	結果
容器中の状態	硬いかたまりがなく、均等になること	JISK5600-1-1	異常なし
作業性	吹き付け、ハケ塗装に支障がないこと	JISK5600-1-1	異常なし
鉛筆ひっかき試験	鉛筆保持角45°荷重750g	JISK5600-5-4	HB
ゴバン目試験	1mm×100目セロハンテープはがし	JISK5600-5-6	異常なし
耐屈曲性	6mmの心棒で試験して180°折り曲げに耐えること	JISK5600-5-1	異常なし
耐おもり落下性	1/2"φ×500g×50cmで割れ、はがれが出来ないこと	JISK5600-5-3	異常なし
耐液体性	水に72時間浸漬して異常がないこと	JISK5600-6-2	異常なし
耐中性塩水噴霧性	5%食塩水で168時間異常がないこと	JISK5600-7-1	異常なし
耐候性	6ヶ月間異常がないこと	JISK5600-7-6	異常なし

塗装上の注意

スーパーzinCの性能を十分に引き出す為には、前処理が非常に重要です。
塗布面の、旧塗膜や油、スラグなどは全て取り除き、鉄の地肌に直接塗って下さい。
詳しい前処理方法は「ジンク塗装仕様書」をご参照下さい。

●ハケ塗り

ハケ塗り用は全て調合済みですので、十分に攪拌してそのまま塗付して下さい。
塗装中に溶剤が揮発し粘度があがってきた場合には、専用のうすめ液を適量加えて元の粘度に調整して下さい。最初から薄めてしまうと、亜鉛末の付着量が少なくなり、本来の防錆力が得られなくなります。
ガソリン塗装される場合は、専用うすめ液で5wt%程度希釈してご使用下さい。
うすめ液は必ず専用のうすめ液をご利用下さい。(スーパーzinCうすめ液)

●エアゾールスプレーの目詰まり防止の為に

エアゾールスプレーを噴射後、そのままの状態で保存すると、噴射口とエアゾール缶の中のチューブに亜鉛末が固化し、目詰まりの原因となります。
使用前は、よく缶を振っていただき、使用を途中で止める際は、エアゾール缶を逆さまにして3秒ほど空吹きをして下さい。
詳しくは、「エアゾール缶の詰まり防止について」をご参照下さい。

上塗り可能塗料

スーパーzinCは上塗り可能です。
上塗りには、ウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料を推奨します。
油性系の塗料は層間剥離の原因となる為、上塗り出来ません。
スーパーzinCの塗布面を亜鉛めっき面として考えていただき、亜鉛めっきの上に塗れる塗料であれば、上塗り可能です。
詳しくは各塗料メーカーへお問い合わせ下さい。

複合サイクル試験結果

160サイクル試験後の試験結果

※塩水噴霧1時間(30°C)→湿潤2時間(30°C 95% RH)→熱風乾燥2.5時間(50°C)
→湿風乾燥2.5時間(30°C)の合計8時間を1サイクルとして試験



溶融亜鉛めっき(HDZ55)



スーパーzinC(膜厚80μ)

製造発売元

亜鉛めっき補修剤の新時代を拓く

NIS 日新インダストリー株式会社

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-15-11 イーストンビル西早稲田2F
TEL: 03-3209-2181 (9:00 ~ 17:00 / 土・日・祝日は除く)

FAX: 03-3232-6953 メール: info@nissin-industry.jp

■ 製品詳細やMSDSダウンロードはホームページから!

<http://www.nissin-industry.jp>

販売店