

コーンボンド

モルタルコン用接着剤（湿潤面接着用）



品名	適用	単位質量 (kg)	コード
コーンボンドR (白色)	主剤	1	
コーンボンドH (暗緑色)	硬化剤	1	

特長

- 2成分型エポキシ系樹脂を基材としていますので、モルタルコンと躯体が一体化され優れた止水性能を発揮します。また、長年の風雨に対し脱落することがありません。
 - 水で希釈でき作業性の良好なパテ状となります。硬化時間が早く材令1日で980N/個（100kgf/個）以上の付着力を発揮します。地中壁等のうめもどしもその日に可能です。
 - コン穴・コンクリート面が湿潤していても接着硬化します。
 - 混合後の色がコンクリートに近いグレーです。
- ※コーンボンドは水道法に基づく水質規準（厚生省令第56号）に適合し重金属類等の有害物質は検出されません。

コーンボンドの必要量（目安）

	モルタルコンの種類				
	50	65	85	70D	90D
1ヶ当りの必要量 (g)	6	6	8	10	10
2kg（主剤+硬化剤） 当りの取付数（ヶ）	280	280	200	160	160

○配合比（質量比）

主剤（R）：硬化剤（H）＝1：1

注意事項

- 密閉された場所で長時間作業する場合は換気に注意してください。
- 使用した空缶、道具類は使用後水またはお湯で洗い落してください。硬化したものは取れなくなります。
- 残った接着剤は、ふたをし直射日光を避けてください。混合前の接着剤の保存期間は約1年です。