



エム・キュアリング[®]

高品質の被膜型コンクリート表面養生剤

用 途

- コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS登録番号 KT-160044-VE

特 徴

- コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。
- 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。
- コンクリートの中性化を防ぎます。
- コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムーズに硬化します。
- **エム・キュアリング**を使用した後は、養生マット、散水養生等は不用です。
- 作業性に優れ非常に経済的です。
- 鉛直面（脱型面）の養生にも使用できます。

使用方法

- 原液使用です。
- ブリーディング水が消失し、水分の光沢が見られなくなった時、**NK-スプレーヤー**、**電動スプレーヤー**で均一に、連続的に散布して下さい。散布した直後はうすい乳白色が見られます。
- 散布量は100～150 g / m² 1 kg当たり7～10m²

注 意

- 使用前に缶のまま振って攪拌して下さい。
- 大量に使用しても付加的な利得はなく、かえって重ね塗り等で被膜の厚みが変わり、外観上良くありません。
- **エム・キュアリング**は散布後、コンクリート表面が硬化するにつれ乾燥してきます。散布後塗膜が乾燥するまで雨にあてないで下さい。
- 使用したスプレーヤーはすぐに水を通して洗って下さい。
- コンクリートの表面に床仕上げ剤を使用する場合は、**エムキュアリング**の被膜を除去して下さい。
- 凍結しない所へ保管して下さい。凍結した製品は溶解しても使用できません。
- 水性です。1年以内に使用して下さい。

荷 姿

- 17kg / 缶

