



# コンクリックエース<sup>®</sup>

## 鉛直面の浸透型コンクリート表面養生剤

(国土交通省 新技術情報提供システム・活用促進技術)

<b>用 途</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● トンネル、シールド、共同溝などの覆工コンクリート</li><li>● 橋脚、擁壁等の鉛直面の養生</li></ul>	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-110023-VE
<b>特 徴</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 脱型直後のコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとともに、空隙中の自由水の表面張力を下げ、<b>乾燥収縮</b>を低減する高性能収縮低減剤です。</li><li>● コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。</li><li>● 塗布後のコンクリート面はモルタル、ペイントの付着を妨げません。</li><li>● ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。</li></ul>	
<b>使用方法</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 原液で使用します。</li><li>● 使用前に容器のまま軽く振って攪拌します。</li><li>● 脱型直後、<b>NK-スプレー</b>等でコンクリート面に均一に散布して下さい。</li><li>● 散布直後はコンクリート面が濡れ色になりますが、徐々に自然のコンクリート色に戻ります。</li><li>● 塗布量は100 g ~ 200 g / m<sup>2</sup></li></ul>	
<b>注 意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 冬期は中の液が固くなります。</li><li>● 使用の際は保護メガネ、ゴム手袋、マスクを着用して下さい。</li><li>● 散布直後のコンクリートには雨を当てないで下さい。</li><li>● 直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。</li><li>● 水溶性です。1年以内に使用して下さい。</li></ul>	
<b>荷 姿</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 17kg / 缶</li></ul>	